

**VERNICE SATINATA MONOCOMPONENTE PER LEGNO**

Finitura satinata monocomponente tixotropica che fornisce al supporto un film duro ed elastico distinguendosi per l'elevata resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici; contiene filitri u.v., è quindi ideale per esterno.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	satinato
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,95 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	80' TF4
<b>RESIDUO SECCO</b>	47%
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante alchidico modificato
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	incolore

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 4 ore, completa 24 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	12 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	5-10% con acquaragia
	<b>SPESSORE FILM</b>	40 µm per mano
	<b>ATTREZZI</b>	pennello - rullo - spruzzo
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acquaragia subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il legno, rimuovendo eventuali parti resinose con diluente nitro. Procedere con la stesura di Impregnante Sintetico Caverwood.

Nelle applicazioni all'interno usare maschera ai carboni attivi e areare il locale prima di soggiornarvi.