

**FONDO TURAPORI SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE**

Fondo trasparente turapori dotato di ottimo potere riempitivo, alta resa, buona carteggiabilità, elasticità e resistenza alla sovraverniciatura.

Per l'applicazione si consiglia una diluizione con diluente nitro.

REGAL è sovraverniciabile dopo circa 4 ore dalla seconda applicazione, previa carteggiatura.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,95 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	120 secondi TF4
<b>RESIDUO SECCO</b>	21%
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante nitro-alchidico
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-30°C in confezione originale
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	incolore

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 10', completa 1 ora - sovrapplicazione 4 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	8 m <sup>2</sup> /l per mano
	<b>DILUIZIONE</b>	30-40% con diluente nitro
	<b>NUMERO STRATI</b>	20 µm per mano
	<b>ATTREZZI</b>	pennello - pistola tradizionale, Airless
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con diluente nitro subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il supporto rimuovendo residui di polvere e/o grasso con acqua e detergente neutro.

Carteggiare accuratamente il substrato con abrasivi grana 150-180 per evitare l'innalzamento delle fibre del legno. Se necessario stuccare.

Procedere con l'eventuale stesura dell'impregnante sintetico Caverwood prima dell'applicazione di REGAL.