

FINITURA TRASPARENTE POLIURETANICA BICOMPONENTE PER INTERNO

Finitura poliuretanica tixotropica per interno, ideale per legno, caratterizzata da estrema facilità di applicazione ottimo potere bagnante, alta resa. Si presenta opaca/satinata in modo uniforme e può essere applicata anche su un mobile già montato e su supporti verticali; è anche indicata per pavimenti in legno.

E' caratterizzata da elevata lavabilità e da eccezionale resistenza agli agenti chimici aggressivi e alle sollecitazioni meccaniche (abrasioni, urti, ...).

Catalisi: 50% con B-189 (Pot life: 3 ore)

VISCOSITA':	DIN 4 20 C°	80 sec. +/- 2 sec.
VISCOSITA' MIX A + B:	DIN 4 20 C°	30 sec. +/- 2 sec.
PESO SPECIFICO:	20 C°	1.03 gr/lt +/- 0.01
RESIDUO SOLIDO:	120 C° 1 ora	44% +/- 1%
RESIDUO SOLIDO A + B:	120 C° 1 ora	38% +/- 1%
DILUIZIONE:	20% D120 → 20" DIN 4	
POT LIFE:	20 C°	PIU' DI 3 ORE
FUORI POLVERE:	20 C°	20 min +/- 10 min.
ASCIUTTO AL TATTO:	20 C°	30 min +/- 10 min.
CARTEGGIABILITA':	20 C°	
TOTALE ESSICCAZIONE:	20 C°	24 ore +/- 2 h.

GLOSS %	10	20	30	60
LATTAGGIO	5 LT.	10 LT.	25 LT.	
APPLICAZIONE:	SPRUZZO – AIRLESS – AIRMIX			
CATALIZZATORE:	AL 50% CON B-189			
NUMERO DI MANI:	1			
QUANTITA':	150 gr/mq			