

SINTO IMPRESSION

fiche technique

Impression synthètique à la pliolite pour intérieur

Fixateur synthétique pour murs et ciment amianté à base de pliolite, caractérisé par son pouvoir de pénétration dans le support élevé. Il doit être utilisé dans le cas où il est nécessaire de consolider le support (murs et fibrociments vieux et farineux). Il a de plus la fonction d'uniformiser l'absorption du mur (raccord, neuf-vieux) et en même temps, assure une bonne fixation pour les couches de finition, sans préjuger de la bonne transpiration. Il est particulièrement adéquat à la préparation des supports à finir avec SINTOMAT.

CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPIQUES

| ASPECT | mat |
|----------------------|------------------------------------|
| POIDS SPÉCIFIQUE | 1,3 g/cm ³ |
| VISCOSITÉ | cps 3150 - sp50/s05 |
| RÉSIDU SEC | 50% |
| COMPOSITION | pliolite |
| CONSERVATION | température ambiante de +5 à +35°C |
| COULEURS RÉALISABLES | blanc |

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

| \odot | SÉCHAGE | au touché 2-3 heures, complet 12 heures |
|---------|----------------------|---|
| (7ª) | SURFACE À COUVRIR | 6-8 m ² /l |
| (7) | DILUTION | 15-20% avec white spirit |
| | ÉPAISSEUR FILM | 20-40 µm par couche |
| (1ª) | OUTILS | pinceau, rouleau |
| | NETTOYAGE DES OUTILS | avec white spirit tout de suite après usage |

Nous conseillons de nettoyer soigneusement les supports à peindre et retirer d'éventuelles vieilles peinture non adhérentes.

Bien aérer les endroits traités avec SINTO IMPRESSION avant d'y séjourner.

dernière mise à jour le 20 octobre 2021

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.