

NATUR FINISH

FONDO-FINITURA SOFT TOUCH EFFETTO NATURALE PER LEGNO

Revisionata il 09.12.2024



FINITURA MONOCOMPONENTE

DEFINIZIONE

Finitura per interno con incredibili caratteristiche, soft-touch, opacità molto bassa con eccellente durabilità. E' particolarmente indicata su qualsiasi supporto in legno laddove si desidera mantenere un effetto naturale.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto ideale per la verniciatura di mobili in legno, tavoli, porte, anche parquets.

PROPRIETÀ

- Buona resistenza al graffio
- Opacità molto bassa
- Buona morbidezza
- Mantiene inalterato l'aspetto del legno
- Colori: trasparente
- Facilità di applicazione
- Adatto anche per la verniciatura di parquets

CARATTERISTICHE GENERALI

ASPETTO

Opaco

BRILLANTEZZA

0 gloss

PESO SPECIFICO

1,03 ± 0,02 g/ml

VISCOSITÀ

180 - 220 sec DIN 4

RESIDUO SOLIDO

36 ± 1% in peso

ESSICCAZIONE (20°C)

Fuori polvere: 30 minuti
Maneggiabile: 1 ora
Accatatabile: 24 ore
Carteggiabilità: 4 ore

RESA MEDIA TEORICA

3-4 m²/l per mano a seconda del tipo di applicazione

NUMERO STRATI

2 strati

QUANTITÀ CONSIGLIATA

80-120 g/m² per mano

TEMPERATURA DELL'AMBIENTE

15°C - 35°C

STABILITÀ A MAGAZZINO

Conservare 12 mesi in confezioni originali sigillate
a + 10 /+ 35°C
Teme il gelo

NATUR FINISH

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

10-20% con acqua (post catalisi)

ATTREZZATURA

Pennello/ruolo/spruzzo*
(pistola a tazza ugello 2-2,5 mm, pressione aria 3-4 bar)

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua subito dopo l'uso

SUPPORTI IDONEI

Legno grezzo

INTERVALLO DI RIVERNICIATURA

4-6 ore

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Su legno grezzo applicare, per un effetto invariato del legno, direttamente 2/3 mani di prodotto. Tra una stesura e l'altra, per un effetto liscio al tatto, carteggiare con abrasivi grana 320/400.

Su legni particolarmente assorbenti stendere una mano di fondo turapori all'acqua.

RAPPORTO DI CATALISI (SE NECESSARIO)

Catalisi: 10% con CW-7800 + 2% anti UV (per esterno)*
o 5% con CW-7500 (per interno)
Pot Life (+20°C): 3 ore

SUPPORTO	FONDO	FINITURA
Legno grezzo (effetto naturale)	-	Natur Finish
Legno grezzo (variazione colore)	Edilwood	Natur Finish
Legno grezzo (molto assorbente)	Edilwood (facoltativo) Acquafond Bit	Natur Finish

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +15°C e superiore a +35°C.
- Per ottenere la massima resa del prodotto è meglio non diluire con acqua ma adottare sistemi applicativi che permettono la migliore atomizzazione del prodotto.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a +15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- *Per esterno utilizzare solo su elementi non direttamente esposti alle intemperie. In alternativa utilizzare ECO MEGANATUR 0 GLOSS.
- E' sconsigliata la sovraverniciatura di fondi nitro o poliuretanic.